


## Dessin du profil

Profile drawing




Plan D 12 284

## Information Matière Material Information

Module d'élasticité Modulus of elasticity (daN/cm <sup>2</sup> ) :	<b>78 000</b>
Coéf. de dilatation Linear expansion (m/m.°C) :	<b>2,8 · E-5</b>
Plage de température Service Temperature :	<b>-30 à to +120°C</b>
Réaction au feu Fire Performance (Euroclass):	<b>E non gouttant</b>
Conductivité thermique Thermal conductivity (W/m.°C) :	<b>0,16</b>
Norme de fabrication Manufactured in compliance with norm :	<b>EN 1013 CE ver 2013</b>

## Information Plaque Sheet Information

Tenue à la grêle Resistance to hail (m/sec) :	<b>75 m/s</b>
Test 1200 joules : Veuillez nous consulter Please consult us	
Poids Weight (Kgs/ml) :	EP 09    EP 12    EP 16
	<b>1,690    2,198    2,874</b>
Inertie du profil Profile inertia (cm <sup>4</sup> ) :	EP 09    EP 12    EP 16
	<b>9,7181    12,9670    17,3119</b>



## Portées et charges sur 3 appuis et plus *Load/Span data for 3 or more supports*

Epaisseur Thickness	Flèche Deflection	daN/m <sup>2</sup>									
		40	60	80	100	120	140	160	180	200	
EP 09/10	1/50 mm	Portée retenue <sup>1</sup>	1 500	1 500	1 445	1 342	1 263	1 199	1 147	1 103	1 065
		Portée calculée <sup>2</sup>	1 821	1 591	1 445	1 342	1 263	1 199	1 147	1 103	1 065
	1/100 mm	Portée retenue	1 445	1 263	1 147	1 065	1 002	952	911	875	845
		Portée calculée	1 445	1 263	1 147	1 065	1 002	952	911	875	845
EP 12/10	1/50 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 477	1 390	1 320	1 263	1 214	1 172
		Portée calculée	2 005	1 751	1 591	1 477	1 390	1 320	1 263	1 214	1 172
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 390	1 263	1 172	1 103	1 048	1 002	964	931
		Portée calculée	1 591	1 390	1 263	1 172	1 103	1 048	1 002	964	931
EP 16/10	1/50 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 454	1 391	1 337	1 291
		Portée calculée	2 208	1 928	1 752	1 627	1 531	1 454	1 391	1 337	1 291
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 391	1 291	1 215	1 154	1 061	1 061	1 025
		Portée calculée	1 752	1 531	1 391	1 291	1 215	1 154	1 061	1 061	1 025

La charge ascendante maximum admissible est limitée à nx36mKg/m<sup>2</sup>. n étant le nombre de fixations par mètre linéaire d'appui.

For depression the maximum allowed load is limited to nx36mKg/m<sup>2</sup>. n being the number of fixations per supported linear meter.

1 Allowed span

2 Calculated span

Valeurs données à titre indicatif. Veuillez adapter les informations contenues dans cette fiche technique aux normes locales en vigueur. Notre Service Technique se tient à votre disposition pour tout renseignement. Values are given for information only. Please adapt the information contained in this technical sheet to local norms in force. Our Technical Department remain at your disposal for any information.


# TETRALITE® - polyester simple peau

Fiche Technique *Technical Sheet*

Profil *Profile* COBACIER 1105

**tolplex**

La lumière naturellement...



Portées et charges sur 2 appuis *Load/Span data for 2 supports*

Epaisseur Thickness	Flèche Deflection	daN/m <sup>2</sup>									
		40	60	80	100	120	140	160	180	200	
EP 09/10	1/50 mm	Portée retenue <sup>1</sup>	1 500	1 412	1 283	1 191	1 121	1 065	1 019	979	946
		Portée calculée <sup>2</sup>	1 617	1 412	1 283	1 191	1 121	1 065	1 019	979	946
	1/100 mm	Portée retenue	1 283	1 121	1 019	946	890	845	808	777	750
		Portée calculée	1 283	1 121	1 019	946	890	845	808	777	750
EP 12/10	1/50 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 413	1 312	1 234	1 172	1 121	1 078	1 041
		Portée calculée	1 780	1 555	1 413	1 312	1 234	1 172	1 121	1 078	1 041
	1/100 mm	Portée retenue	1 413	1 234	1 121	1 041	980	931	890	856	826
		Portée calculée	1 413	1 234	1 121	1 041	980	931	890	856	826
EP 16/10	1/50 mm	Portée retenue	1 500	1 500	1 500	1 444	1 359	1 291	1 235	1 187	1 146
		Portée calculée	1 960	1 712	1 556	1 444	1 359	1 291	1 235	1 187	1 146
	1/100 mm	Portée retenue	1 500	1 359	1 235	1 146	1 079	1 025	980	942	910
		Portée calculée	1 556	1 359	1 235	1 146	1 079	1 025	980	942	910

La charge ascendante maximum admissible est limitée à  $n \times 36 \text{mKg/m}^2$ .  $n$  étant le nombre de fixations par mètre linéaire d'appui.

For depression the maximum allowed load is limited to  $n \times 36 \text{mKg/m}^2$ .  $n$  being the number of fixations per supported linear meter.

1 Allowed span

2 Calculated span

Portées retenues selon conditions de calcul suivant Annexe L (normative) DTU 40-35 (NF P34 205-1).  
Autres pays que France, vérifier les charges admissibles en tenant compte des portées calculées données et des normes et réglementations en vigueur dans le pays d'implantation du bâtiment.

Allowed spans according to means of calculating following Annex L (normative) DTU 40-35 (NF P34 205-1).  
For other countries than France, check the allowed loads taking into account the calculated spans so as the norms and regulations in force in the country where the construction is located.

Valeurs données à titre indicatif. Veuillez adapter les informations contenues dans cette fiche technique aux normes locales en vigueur. Notre Service Technique se tient à votre disposition pour tout renseignement. Values are given for information only. Please adapt the information contained in this technical sheet to local norms in force. Our Technical Department remain at your disposal for any information.